



PRODUKTINFORMATION

01.08.2016

C III Hafnermörtel

Klassifikation:	Hafnermörtel
Basis Rohstoff:	Al ₂ O ₃
Anwendungstemperatur [°C]:	1450
Chemische Analyse [%]:	Al ₂ O ₃ – 35
Körnung [mm]:	0-1
Wasserbedarf/Zugabe [%]:	11-12
Verpackung:	in Säcke zu 25KG
Haltbarkeit:	bei trockener Lagerung unbegrenzt

Alle Angaben und Empfehlungen in diesem Dokument basieren auf unseren eigenen Untersuchungen und stellen keine Garantie oder Zugeständnisse dar. Unsere Produkte werden an den Benutzer eigenverantwortlich verkauft ohne Bestimmung für irgendeinen Zweck.

Bankverbindung: Volksbank an der Niers eG · IBAN: DE32 3206 1384 4304 6070 12 · BIC: GENODED1GDL