



PRODUKTINFORMATION

18.11.2014

Schamottemörtel Keramisch

Klassifikation:	Mörtel
Basis Rohstoff:	Al ₂ O ₃ / SiO ₂
Anwendungstemperatur [°C]:	1450
Chemische Analyse [%]:	Al ₂ O ₃ – 35,2 (Min 35) Fe ₂ O ₃ – 2,5 (Max 2,8)
Körnung [mm]:	0-1
Verpackung:	Säcke oder 500KG Bigbag
Haltbarkeit:	6 Monate
Wasserbedarf/Zugabe [%]:	23-29

Alle Angaben und Empfehlungen in diesem Dokument basieren auf unseren eigenen Untersuchungen und stellen keine Garantie oder Zugeständnisse dar. Unsere Produkte werden an den Benutzer eigenverantwortlich verkauft ohne Bestimmung für irgendeinen Zweck.

Bankverbindung: Volksbank an der Niers eG · IBAN: DE32 3206 1384 4304 6070 12 · BIC: GENODED1GDL