

PRODUKTINFORMATION

Schamottegiessbeton feuerfest hydraulisch

Stand: 18.07.2016

--

Klassifikation:	Beton
Basis Rohstoff:	Al ₂ O ₃ / SiO ₂
Anwendungstemperatur [°C]:	1420
Chemische Analyse [%]:	Al ₂ O ₃ – 48 (Min 43) Fe ₂ O ₃ – 3,6 (Max 4)
Körnung [mm]:	0-5
Verpackung:	Säcke oder 500KG Bigbag
Haltbarkeit:	6 Monate
Wasserbedarf/Zugabe [%]:	12

Alle Angaben und Empfehlungen in diesem Dokument basieren auf unseren eigenen Untersuchungen und stellen keine Garantie oder Zugeständnisse dar. Unsere Produkte werden an den Benutzer eigenverantwortlich verkauft ohne Bestimmung für irgendeinen Zweck.

--