

PRODUKTINFORMATION

Lehm-Unterputz 25kg von conluto

Stand: 29.12.2019

--

Lehmputzmörtel DIN 18947 - LPM 02 f - SII - 1,8

Putzauftragsstärke: min. 5 mm / max. 30 mm

Rohdichteklasse: 1,8

Festigkeitsklasse: SII

Biegezugfestigkeit: 0,91 N/mm² (≥ 0,7)

Wasserdampfdiffusionswiderstand: $\mu = 5/10$ B

Wärmeleitfähigkeit: 0,91 W/mK

Wasserdampfsorptionsklasse: WS III

Korngruppe, Überkorngröße: 0/2, < 4 mm

Trocknungsschwindmaß: 2,6 % (≤ 3 %)

Druckfestigkeit: 2,1 N/mm² (≥ 1,5)

Haftfestigkeit: 0,33 N/mm² (≥ 0,1)

Baustoffklasse: A 1

Abrieb: 0,6 g (≤ 0,7)

Fasern: Stroh bis 30 mm

Lieferform: 25 kg Säcke

Lagerung: Bei trockener Lagerung kann das Material unbegrenzt aufbewahrt werden.

Ergiebigkeit: 25 kg Lehm-Unterputz (trocken) ergeben ca. 17 l Putzmörtel
Bei 1 cm Putzauftrag reicht dies für ca. 1,7 m² Putzfläche

Mischzeiten: Motorquirl 5 Minuten
Freifallmischer 10 Minuten
Zwangsmischer 5 Minuten

Alle Angaben und Empfehlungen in diesem Dokument basieren auf unseren eigenen Untersuchungen und stellen keine Garantie oder Zugeständnisse dar. Unsere Produkte werden an den Benutzer eigenverantwortlich verkauft ohne Bestimmung für irgendeinen Zweck.

--